



TECHNICKÉ INFORMACE

## DEKOSAN LANGZEIT LASUR

<b>Obchodní značka:</b>	ZERO Dekosan Langzeit Lasur
<b>Materiál:</b>	Trvale elastická lazura s dlouhou životností na bázi alkydové pryskyřice.
<b>Použití:</b>	Na venkovní a vnitřní nátěry veškerých rozměrově stálých dřevěných částí. Upozornění: Při použití dřevin bohatých na obsažené látky může ve venkovním prostředí dojít k jejich proniknutí k nátěru, následnému obarvení a jeho poškození a to především na konstrukčních spojkách.
<b>Odstín:</b>	9 odstínů podle vzorníku + Čírá a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Pro bílý odstín napustit dřevo čirou ZERO Imprägnier Lasur HS. Rozdílné dřeviny a způsoby nanášení vedou k odlišnému barevnému vzhledu natřené plochy. Proto se v každém případě doporučuje zkušební nátěr na konkrétní ploše. Čírá odstín nesmí být použit sám osobě, pouze v kombinaci s ostatními odstíny lazur.
<b>Stupeň lesku:</b>	Hedvábný lesk
<b>Pojivo:</b>	Speciální alkydová pryskyřice
<b>Pigment:</b>	Koloidní, transparentní pigmenty hydrátu oxidu železa
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,0 +/- 0,1
<b>Vlastnosti:</b>	Odolná povětrnostním vlivům, obsahující dlouhodobou ochranu proti UV záření a světlotálé pigmenty, lehce zpracovatelná, bez obsahu aromátů. Nescapevá, proto se snadno zpracovává i nad hlavou.
<b>Doba schnutí:</b>	Po cca. 6 – 7 hod. zaschla proti prachu, po cca. 24 hod. možno dále zpracovávat (Při + 20 °C a 55% relativní vlhkosti).
<b>Technika nanášení:</b>	Nátěrem nebo vhodným stříkacím zařízením
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 5 °C vzduch a podklad
<b>Spotřeba:</b>	Cca. 70 – 90 ml/m <sup>2</sup> podle podkladu
<b>Skladování:</b>	V chladu a suchu
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě po použití terpentínem
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry a zašedlé dřevo musí být odstraněno. Špatné, poškozené dřevo vyměněno. Nosné staré nátěry musí být vybroušeny do matného povrchu. Oleje a pryskyřici obsahující dřevo omýt a očistit pomocí nitro ředidla. Nové či přebroušené dřevo ve venkovním prostředí impregnujte s ZERO Imprägnier Lasur HS s posudkem RAL podle DIN 68800, část 3, v příslušném odstínu. Kromě rezistentních dřevin.
<b>EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:</b>	Kategorie: eLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 400 g/l VOC.
<b>Poznámka:</b>	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.