



TECHNICKÉ INFORMACE

RENOTOP HOUSEPAINT

- Obchodní značka:** ZERO RenoTop Housepaint / Metallic
- Materiál:** Hedvábně matná nebo metalická, vysoce elastická multifunkční nátěrová hmota odolná alkalitě. S aktivně působícími složkami proti napadení fasády řasami a houbami (nemetická).
- Použití:** Pro vnější i vnitřní vysoce odolné nátěry omítek, rozměrově nestálého dřeva, betonu (ochrana proti prostupu CO₂), vláknocementu, zdíva, starých elastických systémů, neželezných kovů, tvrdého PVC, hrázdění, zateplovacích systémů a renovačních nátěrů pórobetonu. Metalická varianta navíc pro patinační, či dekorativní úpravy povrchů.
- Odstín:** Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. Dále v 70 metalických odstínech dle vzorkovnice ZERO Lacksystem.
- Stupeň lesku:** Hedvábný mat nebo metalický efekt
- Pojivo:** Speciální siloxan zesílený čistým akrylátem.
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,25 +/- 0,1 g/cm³, Cca. 1,05 +/- 0,1 (Metallic base M) g/cm³
- Vlastnosti:** Aktivně působí proti řasám a plísním (nemetická verze)
- Údaje dle EN 1062-1:** G₂ / E₂ / S₁ / V₂ / W₃ / C₁ / A₁ (nemetická verze)
- Doba schnutí:** Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 2 – 3 hod. suchý na povrchu.
Po 12 hod. dále přetíratelná..
Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.

Ředění: Připraveno k nanášení.

Technika nanášení: Nátěrem, válečkováním, nástřikem, patinačními technikami (metalická verze)

Tabulka nástřiku:

Nemetická verze	Velikost trysky palce	Úhel stříkání	Tlak/bar
Airles + Aircoat:	0,018	40-80°	Cca. 150

Teplota při zpracování: Min. + 5 °C vzduch a podklad

Spořeba: Cca. 120 ml/m² na jeden nátěr (nemetická verze)
Cca. 100 ml/m² na jeden nátěr (Metallic)

Skladování: V chladu, chránit před mrazem

Čištění náradí: Okamžitě po použití vodou a mýdlem

Příprava podkladu: Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezvýtku odstraněny. Nově omítnuté plochy fluátovat a omýt. U podkladů, kde je třeba zajistit vyrovnání savosti a nosnost, penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Konzentrat F. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.

Skladba nátěru: 2 x natřít s ZERO RenoTop Housepainti neředěným.
Upozornění: U ploch zasažených výronem solí není zaručena přilnavost.

EU – mezní hodnoty pro obsah VOC: RenoTop Housepaint - Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 11,5 g/l VOC.
RenoTop Housepaint Metallic - Kategorie: cWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 59 g/l VOC.

Poznámka: Obsahuje biocidní látky, používat opatrně (nemetická verze).
Metalické odstíny by měli být použity na plochy se strukturou, neboť na hladkých plochách mohou zanechávat stopy po válečku. Je možno též na hladkých plochách použít jiných malířských technik.
Použití tmavých odstínů s hodnotou světlosti <20 (HBW 100 = bílá, HBW 0 = černá) je zvláště nevhodné pro izolační fasády (ETICS s EPS izolačními deskami) kvůli vysokým teplotám povrchu cca. 70 ° C, což je pro tyto systémy kritické. Na přání je možné vyrobit tyto vybrané kritické odstíny z fasádní vzorkovnice ZERO Farbtonfächer 375 pomocí speciálních pigmentů, které odrážejí velké části slunečního záření a tím výrazně snižují ohřev povrchu fasády. Tónování je prováděno na objednávku cca do 3 pracovních dnů.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.