



TECHNICKÉ INFORMACE

SILIKAT KONTAKT

Obchodní značka:	ZERO Silikat Kontakt
Materiál:	Minerální nátěrová hmota pro základní nátěry.
Použití:	Pro vnější a vnitřní nátěry na původní neminerální podklady. Jako spojovací můstek k následným nátěrům na minerální bázi. Pro remineralizaci podkladů na jiné než minerální bázi, renovaci poškozených minerálních podkladů a vytvoření základní kotevní vrstvy pro následné minerální povrstvení.
Odstín:	Bílý a tónování systémem ZERO Mix v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku:	Mat
Pojivo:	Vodní sklo s organickými přísadami.
Specifická hmotnost:	Cca. 1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Vlastnosti:	Odolná povětrnostním vlivům, paropropustná (sd = 0,02 m), vyplňující mikrotrhlínky, egalizující, nepropustná dešti, velmi pevně přilnavá k neminerálním podkladům.
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 4 - 6 hod. suché na povrchu. Po 1 dni dále přeřítatelné a po 6 dnech dále mechanicky zatížitelné. Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Na nesoudržné lehce pískující podklady ředit s ZERO Silikat Konzentrat. Jako kontaktní nátěr na nesilikátové nátěrové hmoty, ředit s ZERO Select Grundierkonzentrat S, nebo ZERO Konzentrat F až 1:3.
Technika nanášení:	Nátěrem, válečkováním. Sousední minerální ploch je třeba velmi dobře oddělit a zakrýt!
Teplota při zpracování:	Min. + 8 °C vzduch a podklad.
Spořeba:	Cca. 300 – 400 g/m ² na jeden nátěr.
Skladování:	V chladu, chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být suchý, čistý, nosný. Staré nenosné nátěry bezesbýtku odstranit. Mech a houby natřít s ZERO Fungi Ex a na druhý den omýt tlakovou párou. Nové omítky fluátovat a následně omýt.
Skladba nátěru:	ZERO Silikat Kontakt musí být vždy následně opatřen min. dvěma dalšími vhodnými nátěry na minerální bázi (např. ZERO Silikat Fassadenfabe atd.), nebo obdobnými minerálními hmotami ZERO (např. ZERO DecoStyle Beton apod.).
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
Poznámka:	Vyvarujte se styku materiálu s pokožkou. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.